

Recolorezzo

Антибактериална и водоустойчива боя

REZZOMAX MATT

ДЕФИНИЦИЯ

Декоративна вътрешна боя на водна основа, на базата на чиста акрилна емулсия, матова, напълно изтриваема, горно покритие.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Може да се нанася върху всякакъв вид интериорни, фасадни и конструктивни елементи, чиято подготовка преди боядисване е завършена. За постигане на завършен външен вид е препоръчително да се нанася върху гладки и плоски долни повърхности.

СВОЙСТВА

Предотвратява размазването на неща, които е възможно да се образуват в жилищните пространства, като например олио, кетчуп, шоколад, кал, трева, тютюн и червило, осигурявайки лесно почистване. Устойчива е на мухъл и гъбички. Стойностите на летливи органични съединения (ЛОС) са по-ниски от граничните стойности, наложени от Европейския съюз. Напълно изтриваемата боя предоставя обширни пространства със своите ярки цветове, а боядисаните зони запазват своята младежка и жизнена повърхност, която трудно се замърсява и може да бъде лесно почиствана в продължение на години.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЪНШЕН ВИД	Матова боя за вътрешни стени
ЦВЯТ	Съгласно каталогът NCS
ВИСКОЗИТЕТ	107 ± 5 KU/25°C
ПЛЪТНОСТ	1.30 ± 0,15 гр/см ³ (в зависимост от цвета)
ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА	49 ± 2 (120°C 30 мин.)

Ph	8,5 ± 1
РАЗХОД	10 - 12 м ² /килограм за една ръка или 6 - 8 м ² /килограм за две ръце, в зависимост от състоянието на повърхността.
ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ	(23°C 50% HR)
СУХА НА ДОПИР	24 часа
НАПЪЛНО СУХА	30 минути
ИЗЧАКВАНЕ МЕЖДУ СЛОЕВЕТЕ	6 часа
ТОЧКА НА ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ	- (незапалима)
ВИД ОПАКОВКА	1кг; 3,5кг; 10кг

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Нова мазилка: Всички слоеве, които са в състояние, непозволяващо тяхното транспортиране, трябва да бъдат отстранени и почистени от пясък, прах и масло така, че да не бъде намалена силата на сцепление. Повърхностите, които ще бъдат третирани, трябва да са напълно сухи. Ето защо, при новопокритите повърхности задължително се изчаква 20 дни. Ако по повърхността има пукнатини, вдлъбнатини или пукнатини, същите следва да бъдат шпакловани.

Вече боядисани повърхности: Всички слоеве трябва да бъдат почистени и отстранени.

Грундиране: За гарантиране и увеличаване на прилепването към повърхността на свободните микронизирани прахове, нанесете върху най-абсорбиращите повърхности една ръка REZZODEEP 500. Преди да пристъпите към нанасянето на последната ръка, е необходимо да изчакате най-малко 4 часа.

Разреждане: Водата се разрежда до около 10 %.

Нанасяне: Върху повърхността, която е подготвена за полагане на горния слой, се нанасят най-малко 2 ръце с помощта на четка, ваяк или пистолет. Между двата слоя

трябва да има интервал от поне 6 часа. Всички използвани инструменти могат да бъдат почистени с вода.

Съхранение: Може да се съхранява за период от 3 години, в неотворена опаковка, върху палет, на хладно и сухо място, защитено от пряка слънчева светлина и замръзване.

НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ВЗЕТИ ПРЕДВИД

- Преди употреба, разбъркайте до получаване на хомогенна смес.
- Нанасяйте при температури между + 5°C и + 35°C.
- Не боядисвайте повърхности с прекомерна влажност, както и при горещи условия със силен вятър.
- Пазете продукта от замръзване и горещ въздух.
- Разрежете количеството боя, което ще използвате.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

P102: Пазете продукта далеч от деца.

P262: Избягвайте контакт с очите, кожата или дрехите.

P270: Когато използвате продукта, не яжте, не пийте и не пушете.

P273: Не допускайте изпускането на продукта в околната среда.

P302+P352: В СЛУЧАЙ НА КОНТАКТ С КОЖАТА, измийте обилно с вода и сапун.

P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ, изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Махнете контактните лещи, ако имате такива, и продължете с изплакването.