



Декоративна мастилка
Recolorezzo **SPHERA**



Декоративна мазилка Recolorezzo SPHERA



ХАРАКТЕРИСТКИ

Придава перлен ефект с малки фини сферички.

Алкалната ѝ степен е висока. Не образува мехури и пукнатини. Въпреки че е водоустойчива в посока отвън на вътре, тя позволява на стените да дишат, изтегляйки влагата от вътрешната страна. Създадена е на водна основа и не е опасна за човешкото здраве и околната среда. Благодарение на своята парфюмна характеристика, зоната на нанасяне ухада много приятно.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Може да се нанася върху минерални повърхности като черна мазилка, бетон, циментова плоскост, гипсова мазилка, гипсокартон, фиксирана ламарина и стари боядисани повърхности на вътрешни и външни фасади.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

След като предвидените за нанасяне повърхности ще бъдат почиствани от всякакви замърсявания, масла, набъбнала боя и прах, дефектите по повърхността от вътрешната страна ще бъдат коригирани с шпакловка.

Препоръчително е да се използва фонова боя-основа със същия цвят като този на избрания цвят мазилка.

УКАЗАНИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

„SPHERA“ трябва да бъде разбъркана до хомогенно състояние.


След пълното изсъхване на долния слой-основа, с помощта на четка – спалтер RECOLOREZZO и заглаждане с маламашка, „SPHERA“ се нанася внимателно върху повърхността като първи слой. По желание на клиента, може да бъде нанесен втори слой, който ще направи сферичната/структурата на мазилката/ по-наситени.

По време на нанасянето, както и 24 часа след неговото приключване, температурата на околната среда трябва да бъде най-малко +5°C и най-много +35°C.

НАЧИНИ НА НАНАСЯНЕ

„SPHERA“ може да бъде нанесена по няколко начина – вертикален ефект, хоризонтален, диагонален, хаотичен. Могат да бъдат използвани няколко цвята и комбинация с другите мазилки от гамата на RECOLOREZZO, за да се постигне интересен и арт ефект.

Декоративна мазилка Recolorezzo SPHERA



ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

ПЛЪТНОСТ (ГР/СМ ³)	1,68 + 0,02
ВИСКОЗИТЕТ (МЕРНИ ЕДИНИЦИ КРЕВС)	„Buckos“
ТОЧКА НА ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ	На Водна основа
PH	12-14
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО (% WT)	73 + 2
ИЗЧИСЛЕНИ ТЕОРЕТИЧНО ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ (ГР/ЛИТЪР) (ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ № 2004/42/EO)	40
РАЗРЕЖДАНЕ	няма
ЦВЯТ	Съгласно палитрата на Recolorezzo Silk
ТЕОРЕТИЧЕН РАЗХОД* (ГР/М ²) (ЗА ЕДНА РЪКА)	200 - 300
СИЛА НА ПОКРИВАНЕ (М ² /КГ)	5 - 6
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СУШЕНЕТО (ПРИ 23°C)	Време без докосване: 5 часа. Период на пълно изсъхване: 24 часа.
СРОК НА ГОДНОСТ**	2 години
ОПАКОВКА	1 кг. и 2,5 кг.

*Теоретични стойности на разхода: За една ръка в зависимост от гладкостта на повърхността, абсорбирането и техниките на полагане.

**Срок на годност: Според условията на съхранение между +5°C и +35°C, в неотворена опаковка, на хладно и сухо място, защитено от пряка слънчева светлина.

ПРЕДУПРЕЖЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

H318: Причинява сериозно увреждане на очите.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

P102: Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

P280: Носете защитни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила и предпазни средства за лице.

P302+P352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте със сапун, използвайки обилно количество вода.

P332+P313: ПРИ РАЗДРАЗНЕНА КОЖА: Обърнете се към лекар.

P301+P310: ПРИ ПОГЪЛЩАНЕ: ОБЪРНЕТЕ СЕ ЗА ПОМОЩ КЪМ МЕСТНИЯ ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР или се обадете на лекар.

P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Внимателно изплаквайте с вода в продължение на няколко минути. Ако имате контактни лещи, махнете ги и продължете с изплакването. Не използвайте опаковката на продукта за съхранение на храни.